

PPE IPF30

Marki ekonomiczne

MARKI

- EPAPER MULTIPURPOSE
- IK ECO
- GOLDEN STAR
- PPC BROWN

Właściwości

Nr	Opis	Jednostka	Standard	Gramatura (GSM)		
				70	75	80
1	Gramatura	gr/cm ²	ISO 536:2019	70 ± 4%	75 ± 4%	80 ± 4%
2	Grubość	µm	ISO 534:2011	96 ± 2	99 ± 2	105 ± 2
3	Wilgotność	%	ISO 287:2017	4.0 - 5.0	4.0 - 5.0	4.0 - 5.0
4	Przezroczystość	%	ISO 2471:2008	≥ 90.0	≥ 90.0	≥ 90.0
5	Gładkość	W	ml/min	ISO 8791-2:2013	≤ 275	≤ 275
		F				
6	Sztwywność/Zginanie (15 C)	MD	mNm	ISO 2493-1:2010	≥ 0.26	≥ 0.27
		CD				

Właściwości optyczne

Nr	Opis	Jednostka	Standard	Klasa bieli
				Biały
1	Jasność	%	ISO 2470:2016	91 ± 1
2	CIE Białość	%	ISO 11475:2017	145.0 ± 3

Warunek testowy (T 402 sp 08) | Temperatura : 23 ± 1°C | Wilgotność względna : 50 ± 2%



*Runnability test at 168 ppm duplex copy

